

PRO OAK PREMIUM

OMSCHRIJVING HOUTSELECTIE

Structuur	Geborsteld
Glans	3% ± 1
Kleurvariatie	Natuurlijke kleurvariatie is toegelaten; kleurvariatie tussen productiebatches ook Kleurvariatie: 
Gezonde knopen	Kleine knoopjes toegelaten, geen open knopen Aantal knopen: 
Opgestopte open knopen	Niet toegelaten
Spinhout	Niet toegelaten
Spiegel	Geen open spiegel
Natuurlijke kenmerken: donkere lijnen, mineralen,...	Beperkt, toegelaten in 10% van de planken
Barsten	Kleine barstjes zijn toegelaten indien beschermd door vernis
Wormgaten	Niet toegelaten
Blauwe/gele vlekken	Niet toegelaten
Snijfouten	Niet toegelaten
Voegwijze	Voegen zijn toegelaten, maximum 2 voegen per plank
Snijwijze	Kwartier en halve dosse
Lengte/breedte tolerantie	Maximum 0.1 mm in een omgevingsvochtigheid van 60%

DEZE FOTO IS EEN INDICATIE VAN DE OMSCHREVEN HOUTSELECTIE

